



## COLLE à BOIS EXTÉRIEUR GEL PU BOIS



### DESSCRIPTIF

Cette colle dispose d'une nouvelle formule faible en isocyanate - Forte résistance à l'eau.



### DETAILS

Colle polyuréthane monocomposant. Assemblage bois toutes essences (même exotiques), aboutage bois massifs - Menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets, escalier, mobilier de jardin, abris, clôtures) - Assemblage de panneaux de bois (même ignifuges) et panneaux sandwichs - Assemblage de nombreux matériaux entre eux (supports absorbants et supports bloqués) : bois, stratifié, métal, béton, matériaux en céramique et matériaux minéraux. Résistante à l'humidité. Très bonne résistance aux intempéries, à la chaleur (+150°C) et au froid (-40°C). Convient pour le placage de nombreux matériaux. Idéale pour assembler du bois en intérieur et en extérieur. En dessous de 5°, la prise ne se fait pas. Temps de pressage à +20°C 1 heure. Temps de stabilisation à +20°C 3 à 6 heures. Température d'utilisation : +5°C minimum. Couleur : incolore, blanchâtre après séchage. Cartouche de 310 ml.

Télécharger la fiche technique

Télécharger la fiche de données de sécurité

Télécharger le certificat SNJF façade (2022)

| Code   | Désignation            |
|--------|------------------------|
| 689125 | Colle à bois extérieur |